

ALLEGATO
AL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
SPECIFICHE TECNICHE
CARTA IN RISME NATURALE ECOLOGICA E RICICLATA

CARTA NATURALE ECOLOGICA - SCHEDA TECNICA

Nella sottostante tabella, sono riportate le caratteristiche tecniche e relative tolleranze della carta naturale formati A4, A3 di grammatura 80 gr/mq:

Caratteristica	Valore minimo (tolleranza minima consentita)	Valore massimo (tolleranza minima consentita)	Metodologia
Grammatura	76 gr/mq	84 gr/mq	UNI EN ISO 536 in alternativa ISO 536 o equivalenti UNI 6440
Spessore	96 micron	116 micron	UNI EN 20534 in alternativa ISO 534 o equivalenti UNI 6441
Grado di bianco ISO	≥ 100%	n.a.	UNI 7623 in alternativa ISO 2470-77 o equivalenti
in alternativa			
Grado di bianco CIE	≥ 135%	n.a.	ISO 11475 o equivalente
Opacità	≥ 88%	n.a.	UNI 7624 in alternativa ISO 2471 o equivalenti

CARTA RICICLATA - SCHEDA TECNICA

Nella sottostante tabella sono riportate le caratteristiche tecniche e relative tolleranze della carta riciclata formati A4 e A3 di grammatura 80 gr/mq:

Caratteristica	Valore minimo (tolleranza minima consentita)	Valore massimo (tolleranza minima consentita)	Metodologia
Grammatura	76 gr/mq	84 gr/mq	UNI EN ISO 536 in alternativa ISO 536 o equivalenti
Spessore	90 micron	115 micron	UNI EN 20534 in alternativa ISO 534 o equivalenti
Grado di bianco ISO	≥ 65%	n.a.	UNI 7623 in alternativa ISO 2470-77 o equivalenti
in alternativa			
Grado di bianco CIE	≥ 52%	n.a.	ISO 11475 o equivalente

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che offrano prodotti le cui caratteristiche tecniche siano inferiori ai valori minimi (tolleranza minima consentita) e/o superiori ai valori massimi (tolleranza massima consentita), laddove previsti, riportati nelle predette tabelle.